

Boletim Técnico

Sparlack Cetol Classic Balance Brilhante - Interior e Exterior

Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 – Tipo 4.3.2.7.

Descrição: Sparlack Cetol Classic Balance Brilhante é um ultra protetor elástico, que não trinca e não descasca. Com tecnologia Balance (pronto para uso, seca rápido e não deixa cheiro). Durabilidade de 6 anos. Proteção máxima para madeiras expostas ao sol e à chuva e com ação contra fungos e bolor. Forma uma película elástica, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração da madeira. Fissuras, trincas e rachaduras que aparecem na estrutura da madeira não se enquadram como movimentos naturais. Nesses casos, Cetol Classic Balance não é capaz de acompanhar as deformações da superfície.

Indicação: Indicado para casa, portas, janelas, portões e decks. Não é indicado para assoalhos.

Diferenciais: Película ultra resistente ao sol e a chuva. Secagem rápida e sem cheiro. Máximo filtro UV. Hidrorrepelente. Protege contra fungos.

Propriedades físico-químicas

Cor: Canela

Viscosidade (Krebs): 60 - 70 UK

Brilho (60°): Mín. 70 UB

Peso Específico: 1,028 – 1,088 g/cm³

Sólidos/Volume: 34 – 38%

VOC (compostos orgânicos voláteis): máx. 17 g/L

Sólidos/Peso: 37 – 41%

Ponto de fulgor: >100°C

Informações técnicas

Composição: Produto à base de polímeros acrílicos em emulsão, pigmentos transparentes absorvedores de raios ultravioletas, bactericida e fungicida não metálicos, aditivos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 3,6 L e 900 mL

Dados de aplicação

Diluyente: Não aplicável

Diluição: Não diluir o produto. Pronto para uso

Rendimento:

Até 54 m²/Galão/demão

Até 14 m²/¼ Galão/demão

Variável conforme tipo de madeira ou espessura de camada aplicada

Nº de Demãos:

Madeira nova: 3 demãos

Em madeiras resinosas de ambiente externo, aplique uma demão diluída a 10% com água, em seguida, aplique 3 demãos sem diluição.

Repintura: 1 ou 2 demãos

Acessórios de Pintura: Pincel e trincha de cerdas macias.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão

Secagem

Toque: 30 minutos;

Entre demãos: 4 horas;

Completa: 4 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Para submeter a película do verniz a esforço físico ou pressão de objeto sobre ela, aguarde pelo menos 7 dias.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021