



# Boletim Técnico

AkzoNobel

## Sparlack Seladora Concentrada - Interior

**Classificação:** Norma ABNT NBR 11702 09/2019 da ABNT tipo 4.1.1.6.

**Descrição:** Sparlack Seladora possui ótimo poder de enchimento, selagem, aderência e elimina a porosidade da madeira.

**Indicação:** Indicado para superfícies novas de madeira em ambientes internos

**Diferenciais:** Apresenta acabamento semibrilhante, incolor e transparente, proporcionando ótimo poder de enchimento, selagem e aderência. Fácil de aplicar, alto rendimento, pode ser lixado de 2 a 3 horas após sua aplicação.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Incolor

Viscosidade (Krebs): 70 – 80 UK

Brilho (60°): Não aplicável

Peso Específico: 0,881 – 0,941 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 16 – 19%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 721 - 731 g/L

Sólidos/Peso: 20 – 23%

Ponto de fulgor: 6°C

### Informações técnicas

**Composição:** Resinas alquídicas modificadas, nitrocelulose, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, ésteres, álcoois, éteres glicólicos, além de aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6 L e 900 mL

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade

### Dados de aplicação

Diluído: Thinner para Nitrocelulose

Diluição: Para aplicação com pincel, trincha, boneca ou pistola, diluir até 100% com Thinner para Nitrocelulose. Homogeneizar bem o produto com espátula de plástico, metal ou madeira, antes e durante a aplicação.

Rendimento:

Até 45 m<sup>2</sup>/Galão/demão

Até 11 m<sup>2</sup>/¼ Galão/demão

Variável conforme tipo de madeira e espessura da camada aplicada.

Nº de Demãos:

Normalmente 1 ou 2 demãos são suficientes para um ótimo acabamento.

Acessórios de Pintura: Pincel, trincha de cerdas macias, boneca ou pistola

Limpeza:

Para ferramentas utilize Thinner para Nitrocelulose.

Secagem: Toque: 15 minutos

Ao manuseio: 1 hora

Entre demãos: 2 horas

Completa: 3 horas

Para lixamento: Mínimo 2 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021