



Boletim Técnico

Sparlack Cetol Stain - Exterior

Classificação: Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.4.1.2.

Descrição: Sparlack Cetol Stain é um protetor elástico impregnante, que não trinca e não descasca. Realça os veios da madeira. Durabilidade de 3 anos (a durabilidade pode ser inferior para a cor Incolor UV Glass). Proteção máxima para madeiras expostas ao sol, à chuva e proteção contra radiação UV. Sua fórmula penetra fundo na madeira, tratando e realçando a beleza natural dos seus veios.

Indicação: Indicado para superfícies exteriores, como portas, janelas, portões, móveis de jardim, pergolados e decks.

Diferenciais: Realça os veios da madeira. Alto filtro UV. Hidrorrepelente. Fácil aplicação.

Propriedades físico-químicas

Cor: Mogno, Imbuia, Natural e Incolor UV Glass.

Viscosidade (CF4): 11 - 17 s

Brilho (60°): 20 - 40

Peso Específico: 0,835 - 0,908 g/cm³

Sólidos/Volume: 36 – 42%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 543 - 555 g/L

Sólidos/Peso: 33 – 40%

Ponto de fulgor: 37°C

Informações técnicas

Composição: Resinas alquídicas especiais, biocidas não metálicos, pigmentos transparentes efetivamente absorvedores de raios UV, hidrocarbonetos alifáticos, secantes isentos de chumbo, cera sintética, além de aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 18 L, 3,6 L e 900 mL

Dados de aplicação

Diluyente: Não aplicável

Diluição: Não diluir o produto. Pronto para uso.

Nº de Demãos:

Rendimento:

Até 72 m²/Galão/demão

Até 18 m²/¼ Galão/demão

Até 360 m²/Lata/demão

Variável conforme tipo de madeira e espessura da camada aplicada.

Madeira nova: 3 demãos ou 4 demãos para a cor Incolor UV Glass.

Sobre madeiras resinosas e com alta exposição ao sol, devem ser aplicadas 4 demãos independente da cor. Em decks devem ser aplicadas 4 demãos nas seis faces da madeira.

Repintura: 1 ou 2 demãos

Acessórios de Pintura: Pincel ou trincha de cerdas macias.

Limpeza:

Para ferramentas utilize Aguarrás Coral.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021





Boletim Técnico

Sparlack Cetol Stain – Exterior

Secagem: Ao Toque: 2 horas;
Entre demãos: 12-16 horas;
Completa: 24 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021